

FITEMBAL

Produto: Filme estirável manual

Descrição: FLMNTR

Características:

Espessura	23 myc	---
Densidade	0,916 - 0,919 gr/cc	ASTM D-1505
Resistência ao impacto (dart test)	50 gr	ASTM D-1709
Yeld Point	MD↓ 10 M Pa TD⇒ 09 M Pa	ASTM D-882 B
Ponto ruptura	MD↓ 35 M Pa TD⇒ 22 M Pa	ASTM D-882 B
Alongamento ruptura	MD↓ 550 % TD⇒ 800 %	ASTM D-882 B
Resistência Laceraçã	MD↓ 30 N/mm TD⇒ 120 N/mm	ASTM D-1992
Estiramento garantido	70%	---
Estiramento max.	110%	---
Cola	130	g

jan/20